

작업표준서				공정 No	17	공정명	크롬 활성화		결재	담당	검토	승인
제정일자 : 2022. 09. 01 관리부서 : 생산부												
<div>액조성 및 조건</div> <div>▷ CrO₃ : 3 ± 1 g/l</div> <div>▷ SMC-Cr : 3 ± 1 g/l</div> <div>▷ 시 간 : 1분 7초</div>				작업개요	니켈도금 피막의 변색 방지 및 내마모성을 부여하며, 크롬 금속 특유의 광택을 부여한다.							
					관리법	1. 2회/주 분석하여 부족분을 보충한다. 2. 작업 시작시 교반하여 도금조 바닥에 있는 촉매를 분산시켜 준다.						
N0	개정 사유			개정일자		Rev. No	개정 내용					
0	신규 제정.			2018.03.29	0							
1	공정개선을 위한 변경.			2022.09.01	1	관리 농도, 온도, PH 조건 변경.(현실화 반영)						