

작업표준서		공정 No	5	공정명	활성 1	결재	담당	검토	승인
제정일자 : 2024. 05. 09 관리부서 : 생산부									
액조성 및 조건 ▷ DK-310 : 30±10ppm ▷ 염 산 : 280±20 ml/l ▷ 주 석 : 3±1 g/l ▷ 온 도 : 33 ± 5℃ ▷ 시 간 : 2분 40초		작업개요		에칭된 수지의 표면에 Pd-Sn 촉매층을 부여한다.					
		관리법		1. 2회/일 분석하여 부족분을 보충한다. 2. 2회/년 Tank 청소 실시한다.					
N0	개정 사유		개정일자	Rev. No	개정 내용				
0	신규 제정.		2018.03.29	0					
1	공정개선을 위한 변경.		2022.09.01	1	관리 농도, 온도, PH 조건 변경.(현실화 반영)				
2			2024.01.11	2	온도,pH 점검주기 4시간 간격으로 수정				
3	온도 측정 위치별 측정차로 변경		2024.05.09	3	온도 관리범위 변경				