

작업표준서				공정 No	15	공정명	백3가 Cr		결재	담당	검토	승인
제정일자 : 2024. 05. 09 관리부서 : 생산부												
액조성 및 조건 ▷ Additive Cr : 7 ± 2 g/ℓ ▷ Maint Salt : 280 ± 20 g/ℓ ▷ 온 도 : 33 ± 5℃ ▷ pH : 3.1 ± 0.2 ▷ 시 간 : 3분 34초				작업개요	니켈도금 피막의 변색 방지 및 내마모성을 부여하며, 크롬 금속 특유의 광택을 부여한다.							
					관리법	1. 2회/주 분석하여 부족분을 보충한다. 2. 광택제는 처리량에 따라 소량씩 보급한다. 3. 4시간마다 온도,pH를 확인하고, 연속 여과를 한다. 4. 1회/2월 Tank 청소를 실시한다.						
N0	개정 사유			개정일자		Rev. No	개정 내용					
0	신규 제정.			2018.03.29	0							
1	공정개선을 위한 변경.			2022.09.01	1	관리 농도, 온도, PH 조건 변경.(현실화 반영)						
2				2024.01.11	2	온도,pH 점검주기 4시간 간격으로 수정						
3	온도 측정 위치별 측정차로 변경			2024.05.09	3	온도 관리범위 변경						