

## Шпатлевка на цементной основе для отделки стен, а также поверхностей, подверженных воздействию влаги и перепадов температуры

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для выравнивания стен из бетона, кирпича, штукатурки помещений любой влажности всех типов зданий и сооружений, включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Шпатлевка может использоваться для заделки углублений, выбоин, трещин, а также для подготовки поверхности под последующую покраску и оклейку любого покрытия.

### ДОСТОИНСТВА

- Высокие показатели адгезии.
- Водостойкость.
- Устойчивость к усадке.
- Удобоукладываемость.

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**WDTECH® Kitt ZB** представляет собой смесь цемента, фракционированных наполнителей и химических добавок.

**Цвет:** серый / светло - бежевый

**Упаковка:** мешки по 20 кг.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

|  |                     |
|--|---------------------|
| Максимальная крупность зерен                           | 0,315 мм            |
| Примерный расход материала при толщине слоя 1 мм       | 1 кг/м <sup>2</sup> |
| Ориентировочный расход воды для затворения 20 кг смеси | 5,8-6,2 л           |
| Рекомендуемая толщина слоя                             | 0,8-8,0 мм          |
| Срок использования приготовленного состава             | ≥180 минут          |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°C ÷ +30°C        |

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

#### **Подготовка основания:**

Основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел и пыли.

Сильно впитывающие основания следует предварительно прогрунтовать.

#### **Приготовление смеси:**

Всыпать порошок в жидкость и тщательно перемешать до получения однородной массы. Дать постоять 3 минуты, затем повторно перемешать.

#### **Нанесение:**

Сначала заполнить впадины, трещины и неровности. Далее раствор наносится и выравнивается стальным шпателем. Температура основания должна быть от +5 до +30°C. Шпатлевка хорошо приспособлена для механизированного нанесения. Для нанесения последующих слоев поверхность предыдущего слоя грунтуется. При необходимости шпатлевка хорошо шлифуется.

#### **Схватывание:**

В жаркую или ветреную погоду после начала схватывания следует как можно дольше увлажнять отремонтированный участок. Время схватывания и отверждения может меняться в зависимости от температурно-влажностных условий. Не рекомендуется применять дополнительные ускорители схватывания.

#### **Очистка оборудования и удаление брызг:**

Незатвердевший материал отмывается водой.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной запечатанной упаковке на поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Укладывать друг на друга в высоту не более 2-х поддонов. Срок хранения – 6 месяцев (от даты производства).

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**WDTECH® Kitt ZB** - состав на основе цемента, поэтому он может вызывать раздражение кожи и глаз. Необходимо всегда пользоваться перчатками и защитными очками. Рекомендуется использование респираторов. При попадании состава на кожу и в глаза немедленно смыть его чистой водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

При попадании в пищеварительный тракт следует выпить большое количество воды или молока и обязательно обратиться к врачу.

---

### **Примечание**

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

### **Важное замечание**

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании. Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

Все права собственности и авторские права на техническое описание принадлежат ООО «Этернум Тех». Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения ООО «Этернум Тех».

ООО «ЭТЕРНУМ ТЕХ», 41420, Московская обл., г.Солнечногорск, д.Подolino, Промышленная зона, строение 2А, офис 103; тел. +7-495-363-71-69, [info@eternum.tech](mailto:info@eternum.tech), [www.eternum.tech](http://www.eternum.tech)