

Штукатурка фасадная цементная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для выравнивания стен из бетона, кирпича, пеноблоков и др. в помещениях любой влажности всех типов зданий и сооружений, включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Штукатурка может использоваться для заделки углублений, выбоин и трещин.

ДОСТОИНСТВА

- Атмосферостойкость.
- Повышенная паропроницаемость.
- Для внутренних и наружных работ.
- Удобноукладываемость.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

WDTECH® Putz ZB представляет собой смесь цемента, фракционированных наполнителей и химических добавок.

Цвет: серый / светло - серый

Упаковка: мешки по 25-40 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Максимальная крупность зерен	0,63 мм
Содержание зерен максимальной крупности	≤ 5 %
Примерный расход смеси при толщине слой 10 мм	14 кг/м ²
Ориентировочный расход воды для затворения 25 кг смеси	4,5 -5 л
Рекомендуемая толщина слоя	2-20 мм
Срок использования приготовленного состава	~120 минут
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C ÷ +30°C
Коэффициент паропроницаемости, μ	10
Прочность на сжатие, 28 суток	≥ 4 МПа

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Подготовка основания

Поверхность очистить от жира, клея, масляных пятен и других загрязнений. Отслаивающиеся участки удалить шлифованием или фрезерованием. Имеющиеся отверстия заделать.

Следует тщательно увлажнить поверхность основания (до достижения водонасыщенного состояния при сухой поверхности). В особых случаях увлажнение до водонасыщенного

состояния может занимать 24 часа. Избыточную влагу с поверхности следует удалить.

Для улучшения адгезии с основанием обработать акриловой дисперсией **WDTECH® ACRYL** (условия применения указаны в техническом описании **WDTECH® ACRYL**).

Приготовление состава

Всыпать порошок в воду (ориентировочно 4,5 -5 л на 25 кг смеси) и тщательно перемешать до получения однородной массы. Дать постоять 3-5 минут, затем повторно перемешать.

Нанесение

ВАЖНО!!! Запрещается наносить **WDtech® Putz ZB** на замерзшие поверхности, а также если температура воздуха ниже +5°C / выше +30°C.

Перед нанесением штукатурки закрепить на стене «маяковый» профиль в соответствии с требуемой толщиной слоя,

контролируя отклонение с помощью уровня или отвеса. Сложные элементы строительных, углы и стыки необходимо армировать металлической сеткой. Нанести **WDTECH® Putz ZB** на подготовленную поверхность кельмой или шпателем, затем разровнять правилом.

Выровнять поверхность правилом, когда штукатурный раствор начнёт схватываться, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки материала и заполняя углубления.

По окончании схватывания штукатурного раствора поверхность затереть металлическим шпателем, гладилкой или теркой для окончательного разравнивания, удаления неровностей и наплывов.

ВАЖНО!!! При нанесении штукатурки слоем более 20 мм первый, еще мягкому слою следует предать шероховатость штукатурным гребнем. После его схватывания нанести последующий слой. Время высыхания слоя толщиной 10 мм – не менее 1 суток.

Наносить на подготовленное основание в один или два слоя (обрызг и грунтовочный слой) при выполнении простого оштукатуривания или в три слоя (обрызг, грунтовочный и накрывочный слой) при выполнении улучшенного или высококачественного оштукатуривания.

Схватывание

Время схватывания и отверждения может

меняться в зависимости от температурно-влажностных условий. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.

Очистка оборудования и удаление брызг

Незатвердевший материал отмывается водой.
Затвердевший механически.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной запечатанной упаковке на поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Укладывать друг на друга в высоту не более 2-х поддонов. Срок хранения – 12 месяцев (от даты производства).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

WDTECH® Putz ZB - состав на основе цемента, поэтому он может вызывать раздражение кожи и глаз. Необходимо всегда пользоваться перчатками и защитными очками. Рекомендуется использование респираторов. При попадании состава на кожу и в глаза немедленно смыть его чистой водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

При попадании в пищеварительный тракт следует выпить большое количество воды или молока и обязательно обратиться к врачу.

Примечание

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

Важное замечание

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании. Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

Все права собственности и авторские права на техническое описание принадлежат ООО «Этернум Тех». Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения ООО «Этернум Тех».

ООО «ЭТЕРНУМ ТЕХ», 41420, Московская обл., г.Солнечногорск, д.Подolino, Промышленная зона, строение 2А, офис 103; тел. +7-495-363-71-69, info@eternum.tech, www.eternum.tech