

דוח בדיקת תכנון תערובת – רפסודת מבנה A

בקצרה: תכנון התערובת עומד בדרישת החוזק B40, אך יחס מים/צמנט 0.50 גבוה מהמותר לדרגת החשיפה שבמפרט.

ממצאים

פרמטר	בתכנון	דרישת המפרט	סטטוס
סוג חוזק	B40	B40	תקין
יחס מים/צמנט	0.50	$0.45 \geq$	חורג
תכולת צמנט	340 ק"ג/מ"ק	$320 \leq$	תקין

(מפרט טכני, עמ' 12, סעיף 3.4)

צעדים הבאים

- לבקש מהספק תכנון מתוקן עם יחס מים/צמנט $0.45 \geq$.
- לוודא שהמוסף מפחית המים מאפשר את הסומך הנדרש.

מקורות

- מכון התקנים הישראלי — <https://www.sii.org.il>

הדוח מהווה ניתוח ותמיכה בהחלטות, ואינו מחליף חוות דעת או חתימה של בעל מקצוע מורשה. יש לאמת נתונים וסעיפי תקן מול המקור לפני הסתמכות.
הוכן באמצעות Expert Hub