



DIRETRIZ CRÍTICA DE ENGENHARIA — produto monocomponente, pronto para uso. É estritamente proibida a adição de água, cimento, cal ou qualquer aditivo químico. A quebra desta regra compromete o desempenho e invalida a garantia técnica.

ETAPA 01

MEP 10

NIVELAMENTO · PRIMEIRA FIADA

INDICAÇÃO

Nivelamento da primeira fiada sobre baldrame, viga de concreto ou laje — base para elevação da alvenaria.

APLICAÇÃO

- 1 Superfície limpa, seca e sem pó, óleo ou concreto solto.
- 2 Aplicar com bisnaga em cordão único sobre o baldrame. Máx. 2m de cordão antes de posicionar os blocos.
- 3 Nivelar com nível de bolha ou laser; conferir prumo nas extremidades.

Cuidados Corrige até 1,5cm de variação. Ajuste imediato — após 5 min, remover e reaplicar.

Rendimento Variável, conforme irregularidade da base.

Etapla complementar: MEP 20 é aplicado logo em seguida, na elevação das fiadas.

ETAPA 02

MEP 20

ASSENTAMENTO · TODAS AS FIADAS

INDICAÇÃO

Assentamento de blocos cerâmicos, de concreto ou tijolo baiano — todas as fiadas da alvenaria de vedação.

APLICAÇÃO

- 1 2 cordões horizontais de $\pm 1\text{cm}$ nas faces de assentamento. Não aplicar nas juntas verticais.
- 2 Pressionar firmemente o bloco; garantir contato mínimo de 40% da junta.
- 3 Corrigir posição somente nos primeiros 5 minutos após o assentamento.

Cuidados Após 5 min: remover o bloco, reaplicar MEP 20 e reassentar — nunca forçar.

Rendimento 1,5 a 2,0 kg/m² · aprox. 15 m² por balde.

Junta final: 3 a 5mm entre blocos, uniforme em toda a fiada.

ETAPA 03

MEP 30

REBOCO FINO · ACABAMENTO

INDICAÇÃO

Acabamento final em paredes internas e externas — reboco de alto desempenho, pronto para pintura.

APLICAÇÃO

- 1 1ª demão (2mm) — regularização, com desempenadeira em movimentos cruzados.
- 2 2ª demão (2mm) — nivelamento, após secagem da 1ª, em sentido oposto.
- 3 3ª demão (1mm) — acabamento final, superfície branca pronta para pintura.

Cuidados 3 demãos, 5mm de espessura total. Elimina chapisco, emboço e massa corrida.

Rendimento Aprox. 4,5 kg/m² a 3mm de espessura.

Vantagem: substitui 3 etapas do método convencional em um único produto.