



DIRETRIZ CRÍTICA DE ENGENHARIA · CONFORMIDADE NBR 15575 — todos os produtos da linha MEP são argamassas poliméricas monocomponentes prontas para uso. É estritamente proibida a adição de água, cimento, cal ou aditivos químicos, sob risco de quebra da cadeia polimérica e perda total da garantia de aderência estrutural.

ETAPA 01

MEP 10

NIVELAMENTO · PRIMEIRA FIADA **Indicação**

Nivelamento da primeira fiada sobre baldrame, viga de concreto ou laje.

 Aplicação

- 1 Base seca, limpa e escovada — sem pó, desmoldante ou óleo. Não umedecer.
- 2 Bissnaga: cordão robusto, alinhamento imediato dos blocos das extremidades.
- 3 Nivelar, esticar linha guia e completar a fileira.

 Cuidados

Desnível >1,5cm: regularizar antes com massa cimentícia.

 Rendimento

Variável, conforme base.

ETAPA 02

MEP 20

ELEVAÇÃO · TODAS AS FIADAS **Indicação**

Empilhamento dos blocos — mais velocidade e alívio de peso estrutural.

 Aplicação

- 1 Blocos limpos, sem pó, antes de aplicar.
- 2 2 cordões horizontais contínuos, ~1cm, na face do bloco. Sem juntas verticais.
- 3 Pressionar: cordões devem achatar e cobrir no mínimo 40% da junta.

 Cuidados

A cada 2 fiadas: tela metálica no pilar (NBR 8545) + selamento de interface — indicado para obras acima de 2 pavimentos.

 Rendimento

1,5 a 2,0 kg/m².

ETAPA 03

MEP 30

ENCUNHAMENTO INTELIGENTE **Indicação**

Amortecedor polimérico no topo da parede — absorve deflexões da estrutura superior.

 Aplicação

- 1 Folga planejada: 1,5cm a 3cm entre a última fiada e a viga/laje.
- 2 Preenchimento homogêneo e contínuo do espaço vazio.
- 3 Fechamento de bordas direto na bissnaga ou com espátula, conforme preferência — sem vazios.

 Cuidados

Aguardar no mínimo 72h após a elevação da parede.

 Rendimento

0,5 a 1,0 kg/m linear.

ETAPA 04

MEP 40

REBOCO FINO TECNOLÓGICO **Indicação**

Acabamento final, 3 demãos (5mm) — substitui chapisco, emboço e massa corrida.

 Aplicação

- 1 1ª demão (Cata-Foco) — pontual, regulariza depressões.
- 2 2ª demão (Corpo, 2mm) — uniforme, desempenadeira de aço lisa.
- 3 3ª demão (Acabamento, 1-2mm) — desempenadeira de esponja/feltro após perda do brilho úmido.

 Cuidados

Demão espessa ou vento forte causam microfissuras — respeitar as 3 demãos.

 Rendimento

Conforme demãos, por m². Resultado: acabamento branco, pronto para pintura.



