

材料: DR-201 环氧粉末 (RAL3000)

Material: DR-201 Epoxy Powder (RAL3000)

批号/Lot: DR-101B

生产日期 Date: 2019-10-10

符合技术标准 “ISO/DIS 21809-2/2007”

In accordance with ISO/DIS 21809-2/2007

注: 原料中树脂成分不低于 75%。

Note: the epoxy with resin not less than 75%.

## CERTIFICATE REPORT 检测报告

|                                               |                                                       |                |                        |                        |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 样品名称<br>SPECIMEN NAME                         | 环氧粉末 Epoxy Powder                                     |                | 样品描述<br>DESCRIPTION    | 红色粉末 Red Powder        |                 |
| 样品型号<br>SPECIMEN NO.                          | DR-201                                                |                | 批号 LOT NO.             | DR-101B                |                 |
| 委托单位<br>ENTRUSTING ENTERPRISE                 | 天津瑞远粉末涂料有限公司<br>TIANJIN ROYAL POWDER COATINGS CO.,LTD |                | 检测类别<br>CLASSIFICATION | 自厂检测 MILL' S INPECTION |                 |
| 生产单位<br>MANUFACTURE                           | 天津瑞远粉末涂料有限公司<br>TIANJIN ROYAL POWDER COATINGS CO.,LTD |                | 日期 DATE                | 2019 年 10 月 10 日       |                 |
| 检验依据 STANDARD                                 | ISO/DIS-21809-2/2007                                  |                |                        |                        |                 |
| 检测项目 ITEM                                     | 单位<br>ITEM                                            | 检测结果<br>RESULT | 技术指标<br>INDEX          | 试验方法<br>TEST METHOD    |                 |
| 环氧粉末涂料 EPOXY POWDER                           |                                                       |                |                        |                        |                 |
| 粒径分布<br>POWDER SIZE DISTRIBUTION              | 150um 筛上粉末                                            | %              | 1.6                    | ≤3.0                   | ISO/DIS-21809-2 |
|                                               | 250um 筛上粉末                                            | %              | 0                      | ≤0.2                   |                 |
| 挥发性/含水率<br>MOSITURE CONTENT MASS FRACTION     |                                                       | %              | 0.35                   | ≤0.6                   | ISO/DIS-21809-2 |
| 密度 DENSITY                                    |                                                       | g/cm3          | 1.40                   | 1.3-1.5                | ISO/DIS-21809-2 |
| 胶化时间 GEL TIME (205±3℃)                        |                                                       | s              | 16                     | ≥12                    | ISO/DIS-21809-2 |
| 固化时间 CURING TIME (205℃)                       |                                                       | min            | 0.7                    | ≤3                     | ISO/DIS-21809-2 |
| 热特性 THERMAL PROPERTIES                        | Tg2                                                   | ℃              | 107.6                  | ≥95                    | ISO/DIS-21809-2 |
|                                               | 放热量 HEAT RELEASE ΔH                                   | J/g            | 53.15                  |                        |                 |
| 熔结环氧涂层 FUSION BONDED EPOXY COATING. (FBE)     |                                                       |                |                        |                        |                 |
| 附着力 ADHENSION (75℃±3℃, 48h)                   |                                                       | 级              | 1                      | ≤3                     | ISO/DIS-21809-2 |
| 阴极剥离 CATHODIC DISBONDING (65℃±3℃, 24h, -3.5V) |                                                       | mm             | 3.2                    | ≤8                     | ISO/DIS-21809-2 |
| 抗 2.00 弯曲 Flexibility (0℃±3℃, 2.0°)           |                                                       | -              | 无裂纹 NO CRACKING        | 无裂纹 NO CRACKING        | ISO/DIS-21809-2 |
| 抗冲击 Impact Test                               |                                                       | J              | 1.5J 无漏点               | ≥1.5                   | ISO/DIS-21809-2 |
| 耐热水浸泡 (65℃±3℃, 24h)<br>Hot-water adhesion     |                                                       | 级              | 1                      | 1-3                    | ISO/DIS-21809-2 |
| 界面孔隙率 Interface porosity                      |                                                       |                | 2                      | 1-4                    | ISO/DIS-21809-2 |
| 断面孔隙率<br>Cross-section porosity               |                                                       |                | 2                      | 1-4                    | ISO/DIS-21809-2 |
| 备注 REMARKS                                    |                                                       |                |                        |                        |                 |
| 检测 INSPECTIONS                                | OK                                                    |                |                        |                        |                 |
| 校对<br>CHECKER                                 | 刘光勇                                                   |                | 审核人<br>SUPERVISOR      | 检验专用章                  |                 |

