

超正齒輪科技有限公司													
標準檢驗指導書 SIP			客戶名稱		製令單號		產品料號		工程名稱		數量	版次	製表日期
			本土				SP-1111-001-1-D3-01		齒研			1	2024/2/16
滾齒處理+噴砂 表面硬度 HRC 58~62 有效深度 0.5~0.7 (513 HV 0.5) 0.4~0.6 (成品) 測點: 9T 齒腹(齒高) 未標註之一般公差 X ±0.20 XX ±0.10 角度 ±1° 車加面粗度 Ra3.2 倒角 C0.20 車加偏擺 0.02 車加端面垂直度 0.02 各製程負責去除當製程產生 毛頭銳邊													