LOT별 작업조건확인 결과보고서: TK261007-23A

LOT 정보

LOT 번호	TK261007-23A	작업시작	2026-10-07 16:30:00.0	작업종료	
업체명	삼성분말야금(주)	품명	SLIDE O/PMP	품번	OP1-18K007(GEN6)
재질	FN-0208	규격	φ82	설비명	열처리:침탄로 2호기

열처리 시작	2026-10-07 16:30:00.0	열처리 종료	1900-01-01 00:00:00.0
템퍼링 시작		템퍼링 종료	

LOT 설정값

공정명	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
처리온도(℃)	15-20					
처리시간(분)	850±10	80±10	0.8±0.05			850±10
처리 C.P(%)	1±5	0.8±0.05	120±10	50		20±10

존 투입 시간

위치	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
투입시간	20±10	80±10		1±5		

템퍼링 온도 15-20℃ / 시간 -분

측정데이터

	퀜칭					템퍼링				
경도	X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
표면										
판정	대기					대기				
규격	HRC 30~45					~				

LOT 진행 중 알람LIST

해당 작업기간 중 발생한 알람이 없습니다.

온도 트렌드 – 열처리

온도 트렌드 – 템퍼링