# 공정이동식별표

수주NO 260728001

적재코드 J000100416

| 업 체 | 혜성정밀 | 품 번 | 682763 |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 마루야마 BEVEL GEAR 20T | 규 격 | φ88XL53 |

| 열처리종류 | 침탄 | 재질 | SCM420H | 입고/타각 | / null |
|---|---|---|---|---|---|

| 입고수량 | 단중(KG/EA) | 총중량(KG) | 단가(원/EA) | 단가(원/KG) | 수주금액(원) | 업종분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 0.5096 | 268.0 | 450 | 882 | 236,250 | 기타 |

| 적재수량 | 적재중량(kg) | 적재금액 | 잔량(EA) | 잔량중량(kg) | 잔량금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 268.0 | 236,250 | 0 | 0 | 0 |

| 표면경도 | 경화깊이 | 연마여유(MM) | 심부경도 | 화합물층두께 | 수입검사 | 후처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC 58 ~ 62 | 유효경화 HV 550 0.6 ~ 1.0 | 0 | HRB 167~229 | ~ | 합격 | 쇼트 SHOT-H |

| 성적서 | 시편 | 포장방법 | 방청유 | 비고 | | 영업담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필요 | 본품 | | null | | 치저두께 3분의1 지점 파단후 측정 | 김성우 |

(주)태경열처리

| HEAT LOT NO | | 적재수량 | 0.0 | 제품사진 |
|---|---|---|---|---|

| 공정명 | 작업유무 | 작업실행여부 | 담당자 | |
|---|---|---|---|---|
| 적 재 | O | | 외국인전용ID | |
| 전 세 정 | O | | | |
| 방지제도포 | O | | | |
| 침 탄 | O | | | |
| 후 세 정 | O | | | |
| 템 퍼 링 | O | | | 비 고 |
| 쇼 트 | O | | | |
| 검 사 | O | | | |
| 출 하 | O | | | |

(주)태경열처리

# 공정이동식별표(고객용)

260728001

| 고객명 | 혜성정밀 | 수주NO | 260728001 | | null |
|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 마루야마 BEVEL GEAR 20T | | | 후처리 | 쇼트SHOT-H |
| 품번 | 682763 | 규격 | φ88XL53 | 기 타 | |
| 생산LOTNO | | 수량 | 525 | | |
| 경도 | | | | | |
| SPEC | 표면경도 : HRC 58 ~ 62<br>경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.6 ~ 1.0 | | | | |
| 출고자 | | | | | |

(주)태경열처리

# 공정이동식별표

수주NO 260728002 적재코드 J000100416

| 업 체 | 혜성정밀 | 품 번 | 682763 |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 마루야마 BEVEL GEAR 20T | 규 격 | φ88XL53 |

| 열처리종류 | 침탄 | 재질 | SCM420H | 입고/타각 | / null |
|---|---|---|---|---|---|

| 입고수량 | 단중(KG/EA) | 총중량(KG) | 단가(원/EA) | 단가(원/KG) | 수주금액(원) | 업종분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 0.5096 | 203.0 | 450 | 884 | 179,550 | 기타 |

| 적재수량 | 적재중량(kg) | 적재금액 | 잔량(EA) | 잔량중량(kg) | 잔량금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 203.0 | 179,550 | 0 | 0 | 0 |

| 표면경도 | 경화깊이 | 연마여유(MM) | 심부경도 | 화합물층두께 | 수입검사 | 후처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC 58 ~ 62 | 유효경화 HV 550 0.6 ~ 1.0 | 0 | HRB 167~229 | ~ | 합격 | 쇼트 SHOT-H |

| 성적서 | 시편 | 포장방법 | 방청유 | 비고 | 영업담당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필요 | 본품 | | null | 치저두께 3분의1 지점 파단후 측정 | 김성우 |

(주)태경열처리

| HEAT LOT NO | | 적재수량 | 0.0 | 제품사진 |
|---|---|---|---|---|

| 공정명 | 작업유무 | 작업실행여부 | 담당자 | |
|---|---|---|---|---|
| 적 재 | O | | 외국인전용ID | |
| 전 세 정 | O | | | |
| 방지제도포 | O | | | |
| 침 탄 | O | | | |
| 후 세 정 | O | | | |
| 템 퍼 링 | O | | | 비 고 |
| 쇼 트 | O | | | |
| 검 사 | O | | | |
| 출 하 | O | | | |

(주)태경열처리

# 공정이동식별표(고객용)

260728002

| 고객명 | 혜성정밀 | 수주NO | 260728002 | | null |
|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 마루야마 BEVEL GEAR 20T | | | 후처리 | 쇼트SHOT-H |
| 품번 | 682763 | 규격 | φ88XL53 | 기 타 | |
| 생산LOTNO | | 수량 | 399 | | |
| 경도 | | | | | |
| SPEC | 표면경도 : HRC 58 ~ 62<br>경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.6 ~ 1.0 | | | | |
| 출고자 | | | | | |

(주)태경열처리