공정이동식별표

수주NO 260901001

적재코드 J000101716

업 체	(주)동양			품 번	AOB0005-R3-30		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			규 격	Φ160 X L30.9		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/ 25MnCrS6-	입고/타각	VH1B / null		

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
480	1.18	566.0	1,350	1,145	648,000	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
147	173.0	198,450	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRA 80 ~	유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7	0	HV 450~500	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	대체시편		유용성		HV 650 이상	최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		다누카	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	X			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260901001

고객명	(주)동양	수주NO	260901001	VH1B	null
품명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			후처리	쇼트SHOT-H
품번	AOB0005-R3-30	규격	Φ160 X L30.9	기 타	
생산LOTNO		수량	147		
경도					
SPEC	표면경도 : HRA 80 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260901004 적재코드 J000101716

업 체	(주)동양			품 번	AOB0005-R3-30		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			규 격	Φ160 X L30.9		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/ 25MnCrS6-	입고/타각	VH2A / null		

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
320	1.18	378.0	1,350	1,143	432,000	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
300	354.0	405,000	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRA 80 ~	유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7	0	HV 450~500	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	대체시편		유용성		HV 650 이상	최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		다누카	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	X			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260901004

고객명	(주)동양	수주NO	260901004	VH2A	null
품명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			후처리	쇼트SHOT-H
품번	AOB0005-R3-30	규격	Φ160 X L30.9	기 타	
생산LOTNO		수량	300		
경도					
SPEC	표면경도 : HRA 80 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260901005 적재코드 J000101716

업 체	(주)동양			품 번	AOB0005-R3-30		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			규 격	Φ160 X L30.9		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/ 25MnCrS6-	입고/타각	VH2A / null		

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
320	1.18	378.0	1,350	1,143	432,000	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
33	39.0	44,550	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRA 80 ~	유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7	0	HV 450~500	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	대체시편		유용성		HV 650 이상	최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		다누카	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	X			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260901005

고객명	(주)동양	수주NO	260901005	VH2A	null
품명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			후처리	쇼트SHOT-H
품번	AOB0005-R3-30	규격	Φ160 X L30.9	기 타	
생산LOTNO		수량	33		
경도					
SPEC	표면경도 : HRA 80 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7				
출고자					

(주)태경열처리