공정이동식별표

수주NO 260908004 적재코드 J000101798

업 체	삼성분말야금(주)	품 번	859522 CVT29 ″T″
품 명	CAMRING-SINTER (TMED-II) ″T″	규 격	

열처리종류	QT	재질	SMF5030	입고/타각	2609027- /

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
5000	0.079	395.0	68	861	340,000	기타

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
5,000	395.0	340,000	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 600 ~ 800	유효경화 HV 513 0.5 ~	0	~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	본품		수용성		※표면경도 HRA 62이상※	이용희

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	X			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260908004

고객명	삼성분말야금(주)	수주NO	260908004	2609027-	
품명	CAMRING-SINTER (TMED-II) ″T″			후처리	불요
품번	859522 CVT29 ″T″	규격		기 타	
생산LOTNO		수량	5,000		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 600 ~ 800 경화깊이 : 유효경화 HV 513 0.5 ~				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260908005 적재코드 J000101798

업 체	삼성분말야금(주)			품 번	OP1-18K007(GEN6)		
품 명	SLIDE O/PMP			규 격	Φ82		
열처리종류	QT	재질	FN-0208		입고/타각	/	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
232	0.34	78.88	300	882	69,600	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
232	79.0	69,600	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRC 30 ~ 45	유효경화 HV 500 ~ 700	0	~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품		필요없음		이용희

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	X			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260908005

고객명	삼성분말야금(주)	수주NO	260908005		
품명	SLIDE O/PMP			후처리	불요
품번	OP1-18K007(GEN6)	규격	Φ82	기 타	
생산LOTNO		수량	232		
경도					
SPEC	표면경도 : HRC 30 ~ 45 경화깊이 : 유효경화 HV 500 ~ 700				
출고자					

(주)태경열처리