공정이동식별표

수주NO 260909005 적재코드 J000101830

업 체	삼성분말야금(주)	품 번	859522 CVT19 ″H″
품 명	CAMRING-SINTER ″H″	규 격	

열처리종류	QT	재질	SMF5030	입고/타각	2609004-22,23 /

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
5000	0.079	395.0	62	785	310,000	기타

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
5,000	395.0	310,000	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 600 ~ 800	유효경화 HV 513 0.5 ~	0	~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	본품		수용성		※표면경도 HRA 62이상※	김성우

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		딜산	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	X			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260909005

고객명	삼성분말야금(주)	수주NO	260909005	2609004-	
품명	CAMRING-SINTER ″H″			후처리	불요
품번	859522 CVT19 ″H″	규격		기 타	
생산LOTNO		수량	5,000		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 600 ~ 800 경화깊이 : 유효경화 HV 513 0.5 ~				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260909009

적재코드 J000101830

업 체	삼성분말야금(주)			품 번	4E571 18050		
품 명	CAMRING (PU10) 8			규 격			
열처리종류	QT	재질	소결합금		입고/타각	2609034-1,2 /	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
5680	0.08	454.4	68	850	386,240	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
784	63.0	53,312	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRA 65 ~	유효경화 HV 513 0.5 ~	0	~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품		필요없음	HV 검사시 100g	김성우

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		딜산	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	X			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260909009

고객명	삼성분말야금(주)	수주NO	260909009	2609034-1,2	
품명	CAMRING (PU10) 8			후처리	불요
품번	4E571 18050	규격		기 타	
생산LOTNO		수량	784		
경도					
SPEC	표면경도 : HRA 65 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 513 0.5 ~				
출고자					

(주)태경열처리