공정이동식별표

수주NO 260910003

적재코드 J000101956

업 체	(주)동양			품 번	AOB0005-R3-30	
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			규 격	Φ160 X L30.9	
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/ 25MnCrS6-	입고/타각	/	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
480	1.18	566.4	1,350	1,144	648,000	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
107	126.0	144,450	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRA 80 ~	유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7	0	HV 450~500	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	대체시편		유용성	VIGA	HV 650 이상	최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	X			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260910003

고객명	(주)동양	수주NO	260910003		
품명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			후처리	쇼트SHOT-H
품번	AOB0005-R3-30	규격	Φ160 X L30.9	기 타	
생산LOTNO		수량	107		
경도					
SPEC	표면경도 : HRA 80 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260910004 적재코드 J000101956

업 체	(주)동양			품 번	AOB0005-R3-30		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			규 격	Φ160 X L30.9		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/ 25MnCrS6-	입고/타각	/		

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
320	1.18	377.6	1,350	1,144	432,000	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
320	378.0	432,000	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRA 80 ~	유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7	0	HV 450~500	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	대체시편		유용성	VIGA	HV 650 이상	최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	X			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260910004

고객명	(주)동양	수주NO	260910004		
품명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			후처리	쇼트SHOT-H
품번	AOB0005-R3-30	규격	Φ160 X L30.9	기 타	
생산LOTNO		수량	320		
경도					
SPEC	표면경도 : HRA 80 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260910009 적재코드 J000101956

업 체	(주)동양			품 번	AOB0005-R3-30		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			규 격	Φ160 X L30.9		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/ 25MnCrS6-	입고/타각	VIHA /		

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
480	1.18	566.4	1,350	1,144	648,000	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
53	63.0	71,550	427	504	576,450

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRA 80 ~	유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7	0	HV 450~500	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	대체시편		유용성		HV 650 이상	최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	X			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260910009

고객명	(주)동양	수주NO	260910009	VIHA	
품명	DN8 OUTER BOSS (일원화)			후처리	쇼트SHOT-H
품번	AOB0005-R3-30	규격	Φ160 X L30.9	기 타	
생산LOTNO		수량	53		
경도					
SPEC	표면경도 : HRA 80 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7				
출고자					

(주)태경열처리