공정이동식별표

수주NO 260923008

적재코드 J000102089

업 체	삼성분말야금(주)	품 번	859522 CVT19 "H"
품 명	CAMRING-SINTER "H"	규 격	

열처리종류	QT	재질	SMF5030	입고/타각	2605038-77,78 /

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
3725	0.079	294.275	62	785	230,950	기타

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
2,879	227.0	178,498	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 600 ~ 800	유효경화 HV 513 0.5 ~	0	~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	본품		수용성		※표면경도 HRA 62이상※	

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	X			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260923008

고객명	삼성분말야금(주)	수주NO	260923008	2605038-	
품명	CAMRING-SINTER "H"			후처리	불요
품번	859522 CVT19 "H"	규격		기 타	
생산LOTNO		수량	2,879		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 600 ~ 800 경화깊이 : 유효경화 HV 513 0.5 ~				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260923010

적재코드 J000102089

업 체	삼성분말야금(주)		품 번	859522 CVT19 "H"	
품 명	CAMRING-SINTER "H"		규 격		
열처리종류	QT	재질	SMF5030	입고/타각	2605038-81 /

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
2500	0.079	197.5	62	785	155,000	기타

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
2,500	198.0	155,000	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 600 ~ 800	유효경화 HV 513 0.5 ~	0	~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	본품		수용성		※표면경도 HRA 62이상※	

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	X			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260923010

고객명	삼성분말야금(주)	수주NO	260923010	2605038-81	
품명	CAMRING-SINTER "H"			후처리	불요
품번	859522 CVT19 "H"	규격		기 타	
생산LOTNO		수량	2,500		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 600 ~ 800 경화깊이 : 유효경화 HV 513 0.5 ~				
출고자					

(주)태경열처리