공정이동식별표

수주NO 261006013 적재코드 J000102263

업 체	혜성정밀	품 번	682763
품 명	마루야마 BEVEL GEAR 20T	규 격	φ88XL53

열처리종류	침탄	재질	SCM420H	입고/타각	/

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
622	0.5096	0.51	450	549,254	279,900	기타

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
622	317.0	279,900	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRC 58 ~ 62	유효경화 HV 550 0.6 ~ 1.0	0	HRB 167~229	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품		null	치저두께 3분의1 지점 파단후 측정	김성우

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권한용	
전 세 정	O			
방지제도포	O			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

261006013

고객명	혜성정밀	수주NO	261006013		
품명	마루야마 BEVEL GEAR 20T			후처리	쇼트SHOT-H
품번	682763	규격	φ88XL53	기 타	
생산LOTNO		수량	622		
경도					
SPEC	표면경도 : HRC 58 ~ 62 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.6 ~ 1.0				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 261006014 적재코드 J000102263

업 체	혜성정밀	품 번	682763
품 명	마루야마 BEVEL GEAR 20T	규 격	φ88XL53

열처리종류	침탄	재질	SCM420H	입고/타각	/

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
1368	0.5096	0.51	450	1,208,006	615,600	기타

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
373	190.0	167,850	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRC 58 ~ 62	유효경화 HV 550 0.6 ~ 1.0	0	HRB 167~229	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품		null	치저두께 3분의1 지점 파단후 측정	김성우

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권한용	
전 세 정	O			
방지제도포	O			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

261006014

고객명	혜성정밀	수주NO	261006014		
품명	마루야마 BEVEL GEAR 20T			후처리	쇼트SHOT-H
품번	682763	규격	φ88XL53	기 타	
생산LOTNO		수량	373		
경도					
SPEC	표면경도 : HRC 58 ~ 62 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.6 ~ 1.0				
출고자					

(주)태경열처리