열처리 수주서

260312015

수주일자	2026-03-12
납기일자	2026-03-22 00:00:00.0

업 체	(주)동양		
품 명	GEN2 PARKING-GEAR 대형		
품 번	APG0009-R0-30		
규 격	Φ132 X L39		
입고LOT/타각No	O		
열처리종류	침탄	재질	SCR420HB

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
320		304	0.949			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.8		~	~	검사대기	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	대체시편		유용성	고	HV 650 이상	선입1	김성우

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260320002

수주일자	2026-03-20
납기일자	2026-03-30 00:00:00.0

업 체	(주)동양		
품 명	GEN2 PARKING-GEAR 대형		
품 번	APG0009-R0-30		
규 격	Φ132 X L39		
입고LOT/타각No			
열처리종류	침탄	재질	SCR420HB

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
100		95	0.949			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.8		~	~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	대체시편		유용성	고	HV 650 이상	선입1	김성우

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260320003

수주일자	2026-03-20
납기일자	2026-03-30 00:00:00.0

업 체	(주)동양		
품 명	GEN2 PARKING-GEAR 대형		
품 번	APG0009-R0-30		
규 격	Φ132 X L39		
입고LOT/타각No			
열처리종류	침탄	재질	SCR420HB

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
111		105	0.949			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.8		~	~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	대체시편		유용성	고	HV 650 이상	선입1	김성우

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260320004

수주일자	2026-03-20
납기일자	2026-03-30 00:00:00.0

업 체	(주)동양		
품 명	GEN2 PARKING-GEAR 대형		
품 번	APG0009-R0-30		
규 격	Φ132 X L39		
입고LOT/타각No			
열처리종류	침탄	재질	SCR420HB

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
111		105	0.949			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.8		~	~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	대체시편		유용성	고	HV 650 이상	선입1	김성우

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260318005

수주일자	2026-03-18
납기일자	2026-03-28 00:00:00.0

업 체	(주)동양
품 명	GEN2 PARKING-GEAR 초대형
품 번	APG0010-R0-30
규 격	Φ152 X L40
입고LOT/타각No	
열처리종류	침탄
재질	SCR420HB

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		515	1.073			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.8		~	~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	대체시편		유용성	고	HV 650 이상	선입1	김성우

TKP-812-03(REV. 1)