열처리 수주서

260701009

수주일자	2026-07-01
납기일자	2026-07-11

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	CAMRING-SINTER "H"		
품 번	859522 CVT19 "H"		
규 격			
입고LOT/타각No			
열처리종류	QT	재질	SMF5030

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5		~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			김성우

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260701010

수주일자	2026-07-01
납기일자	2026-07-11

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	COUPLING		
품 번	549323 KA10		
규 격	φ30XL17.9		
입고LOT/타각No			
열처리종류	QT	재질	소결

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,800		244	0.042			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 기준 0.5		~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비		선입1	영업담당
필요	본품		필요없음	고			김성우

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260701011

수주일자	2026-07-01
납기일자	2026-07-11

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	COUPLING		
품 번	549323 KA10		
규 격	Φ30XL17.9		
입고LOT/타각No			
열처리종류	QT	재질	소결

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,900		248	0.042			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 기준 0.5		~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비 고		영업담당
필요	본품		필요없음		선입1	김성우

TKP-812-03(REV. 1)