열처리 수주서

260903006

수주일자	2026-09-03
납기일자	2026-09-13

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIAA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
300		354	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비	HV 650 이상	선입2	영업담당
필요	대체시편		유용성	고			

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260903007

수주일자	2026-09-03
납기일자	2026-09-13

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIAA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
300		354	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비	HV 650 이상	선입2	영업담당
필요	대체시편		유용성	고			

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260903008

수주일자	2026-09-03
납기일자	2026-09-13

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIAA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	대체시편		유용성	고	HV 650 이상	선입2	

TKP-812-03(REV. 1)