열처리 수주서

260904003

수주일자	2026-09-04
납기일자	2026-09-14

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	CAMRING-SINTER "H"		
품 번	859522 CVT19 "H"		
규 격			
입고LOT/타각No	2609004-21,24		
열처리종류	QT	재질	SMF5030

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260904004

수주일자	2026-09-04
납기일자	2026-09-14

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	CAMRING-SINTER "H"		
품 번	859522 CVT19 "H"		
규 격			
입고LOT/타각No	2609004-25,26		
열처리종류	QT	재질	SMF5030

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260904005

수주일자	2026-09-04
납기일자	2026-09-14

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	CAMRING-SINTER "H"		
품 번	859522 CVT19 "H"		
규 격			
입고LOT/타각No	-27,28		
열처리종류	QT	재질	SMF5030

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260904006

수주일자	2026-09-04
납기일자	2026-09-14

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	CAMRING-SINTER "H"		
품 번	859522 CVT19 "H"		
규 격			
입고LOT/타각No	-29-30		
열처리종류	QT	재질	SMF5030

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)