열처리 수주서

260915001

수주일자	2026-09-15
납기일자	2026-09-25

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIIA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260915002

수주일자	2026-09-15
납기일자	2026-09-25

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIIA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260915003

수주일자	2026-09-15
납기일자	2026-09-25

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIJA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비	HV 650 이상	선입1	영업담당
필요	대체시편		유용성	고			최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260915004

수주일자	2026-09-15
납기일자	2026-09-25

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIIA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비	HV 650 이상	선입1	영업담당
필요	대체시편		유용성	고			최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260915005

수주일자	2026-09-15
납기일자	2026-09-25

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIHB		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260915006

수주일자	2026-09-15
납기일자	2026-09-25

업 체	(주)동양		
품 명	Y7T SLEEVE LOW		
품 번	96862851 (TC4640)		
규 격	Φ83 X L22		
입고LOT/타각No	VIKB		
열처리종류	침탄	재질	SCR420H2VS2



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,350		297	0.220			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 77~83	유효경화 HV 550기준 0.3~0.7	0	HRC ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 본품	포장방법 박스포장	방청유 유용성	비고	TOOTH SURF	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260915007

수주일자	2026-09-15
납기일자	2026-09-25



업 체	(주)동양
품 명	Y7T SLEEVE 5TH
품 번	25194366 (TC4646)
규 격	Φ73 X L22
입고LOT/타각No	VIKA
열처리종류	침탄
재질	SCR420H2VS2

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,800		306	0.170			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 77~83	유효경화 HV 550기준 0.3~0.7	0	HRC ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 본품	포장방법 박스포장	방청유 유용성	비고	TOOTH SURF	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)