열처리 수주서

260918006

수주일자	2026-09-18
납기일자	2026-09-28

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIOB		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260918007

수주일자	2026-09-18
납기일자	2026-09-28

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIOB		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260918008

수주일자	2026-09-18
납기일자	2026-09-28

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIOB		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260918009

수주일자	2026-09-18
납기일자	2026-09-28

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIPA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260918010

수주일자	2026-09-18
납기일자	2026-09-28

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIPA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비	HV 650 이상	선입1	영업담당
필요	대체시편		유용성	고			최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260918011

수주일자	2026-09-18
납기일자	2026-09-28

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIOA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비	HV 650 이상	선입1	영업담당
필요	대체시편		유용성	고			최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260918012

수주일자	2026-09-18
납기일자	2026-09-28

업 체	(주)동양
품 명	GEN1 PARKING-GEAR 대형
품 번	APG0007-R0-60
규 격	Φ167 X L39
입고LOT/타각No	VIRA
열처리종류	침탄
재질	SCR420HB



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
80		84	1.056			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260918013

수주일자	2026-09-18
납기일자	2026-09-28

업 체	(주)동양
품 명	Y7T SLEEVE 5TH
품 번	25194366 (TC4646)
규 격	Φ73 X L22
입고LOT/타각No	VIPB
열처리종류	침탄
재질	SCR420H2VS2



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,500		255	0.170			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 77~83	유효경화 HV 550기준 0.3~0.7	0	HRC ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 본품	포장방법 박스포장	방청유 유용성	비고	TOOTH SURF	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)