열처리 수주서

260923002

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)
품 번	859523-CVT19
규 격	
입고LOT/타각No	260943-3
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고		선입1	영업담당

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260923003

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)
품 번	859523-CVT19
규 격	
입고LOT/타각No	2609043-4
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고		선입1	영업담당

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260923004

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)
품 번	859523-CVT19
규 격	
입고LOT/타각No	2609043-5
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고		선입1	영업담당

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260923005

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-A/TRNS FLUID PUMP(X51R)
품 번	OP6-13E001
규 격	
입고LOT/타각No	2609035-11
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
3,000		393	0.131			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 30~45	유효경화 HV 기준	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고	25.06.04 쇼트 진행 템퍼링 190도	선입1	영업담당

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260923006

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-A/TRNS FLUID PUMP(X51R)
품 번	OP6-13E001
규 격	
입고LOT/타각No	2609035-12
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
3,000		393	0.131			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 30~45	유효경화 HV 기준	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서	시편	포장방법	방청유	비	25.06.04 쇼트 진행 템퍼링 190도	선입1	영업담당
필요	본품			고			

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260923007

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER (TMED-II) "T"
품 번	859522 CVT29 "T"
규 격	
입고LOT/타각No	2609059-5,6
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260923008

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2605038-77,78
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
3,725		294	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260923009

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2605038-79,80
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260923010

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2605038-81
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
2,500		198	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260923011

수주일자	2026-09-23
납기일자	2026-10-03

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	SLIDE O/PMP
품 번	OP1-18K007(GEN6)
규 격	Φ82
입고LOT/타각No	
열처리종류	QT
재질	FN-0208



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
154		52	0.340			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 30~45	유효경화 HV 기준 500~700	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 필요없음	비고		선입1	영업담당

TKP-812-03(REV. 1)