열처리 수주서

260928001

수주일자	2026-09-28
납기일자	2026-10-08

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2609061-1,2
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	본품		수용성	고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260928002

수주일자	2026-09-28
납기일자	2026-10-08

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER (TMED-II) "T"
품 번	859522 CVT29 "T"
규 격	
입고LOT/타각No	2609059-5,6
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	본품		수용성	고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260928003

수주일자	2026-09-28
납기일자	2026-10-08

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER (TMED-II) "T"
품 번	859522 CVT29 "T"
규 격	
입고LOT/타각No	2609059-9,10
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260928004

수주일자	2026-09-28
납기일자	2026-10-08

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER (TMED-II) "T"
품 번	859522 CVT29 "T"
규 격	
입고LOT/타각No	2609059-11,12
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260928005

수주일자	2026-09-28
납기일자	2026-10-08

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER (TMED-II) "T"
품 번	859522 CVT29 "T"
규 격	
입고LOT/타각No	2609059-13,14
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260928006

수주일자	2026-09-28
납기일자	2026-10-08

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	COUPLING
품 번	549323 KA10
규 격	φ30XL17.9
입고LOT/타각No	2609018-1
열처리종류	QT
재질	소결



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,680		239	0.042			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 기준 0.5		~	~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 필요없음	비고		선입1	영업담당 최균홍


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260928007

수주일자	2026-09-28
납기일자	2026-10-08

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	COUPLING
품 번	549323 KA10
규 격	Φ30XL17.9
입고LOT/타각No	2609018-3
열처리종류	QT
재질	소결



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,800		244	0.042			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 기준 0.5		~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비 고		선입1	영업담당
필요	본품		필요없음				최균홍

TKP-812-03(REV. 1)