열처리 수주서

260930007

수주일자	2026-09-30
납기일자	2026-10-10

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			김성우

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260930008

수주일자	2026-09-30
납기일자	2026-10-10

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			김성우

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

260930009

수주일자	2026-09-30
납기일자	2026-10-10

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-A/TRNS FLUID PUMP(X51R)
품 번	OP6-13E001
규 격	
입고LOT/타각No	
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,830		240	0.131			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 30~45	유효경화 HV 기준	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서	시편	포장방법	방청유	비 고	25.06.04 쇼트 진행 템퍼링 190도	선입1	영업담당
필요	본품						김성우

TKP-812-03(REV. 1)