열처리 수주서

261002001

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)
품 번	859523-CVT19
규 격	
입고LOT/타각No	2609043-8
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고		선입1	영업담당 이용희

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002002

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-A/TRNS FLUID PUMP(X51R)
품 번	OP6-13E001
규 격	
입고LOT/타각No	2609066-2
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
3,000		393	0.131			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 30~45	유효경화 HV 기준	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고	25.06.04 쇼트 진행 템퍼링 190도	선입1	영업담당 이용희

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002003

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)		
품 번	859523-CVT19		
규 격			
입고LOT/타각No	2609043-6		
열처리종류	QT	재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서	시편	포장방법	방청유	비		선입1	영업담당
필요	본품			고			이용희

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002004

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)		
품 번	859523-CVT19		
규 격			
입고LOT/타각No	2609043-7		
열처리종류	QT	재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서	시편	포장방법	방청유	비		선입1	영업담당
필요	본품			고			이용희

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002005

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2609061-7.8
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			이용희

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002006

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2609061-10.11
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			이용희

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002007

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2609061-9.12
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 이용희

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002008

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2609061-13.14
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 이용희


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002009

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	상진정밀주식회사		
품 명	SHAFT-ROTOR [식별홈] CN7		
품 번	M36516-2BDF1		
규 격			
입고LOT/타각No	VJA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420HB



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
700		385	0.550			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.5~0.8	0	~	~	합격	쇼트SHOT-T

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	내부 방지제 유입시 불량 흔들림 0.1mm	선입1	영업담당
							최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002010

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VI4A		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당
필요	대체시편		유용성				최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002011

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VI4A		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002012

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VI3B		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002013

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양		
품 명	Y7T SLEEVE LOW		
품 번	96862851 (TC4640)		
규 격	Φ83 X L22		
입고LOT/타각No	VI4A		
열처리종류	침탄	재질	SCR420H2VS2



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,620		356	0.220			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 77~83	유효경화 HV 550기준 0.3~0.7	0	HRC ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 본품	포장방법 박스포장	방청유 유용성	비고	TOOTH SURF	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002014

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양		
품 명	Y7T SLEEVE HIGH		
품 번	25194365 (TC4645)		
규 격	Φ70 X L22		
입고LOT/타각No	VI4A		
열처리종류	침탄	재질	SCR420H2VS2



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,800		306	0.170			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 77~83	유효경화 HV 550기준 0.3~0.7	0	HRC ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 본품	포장방법 박스포장	방청유 유용성	비고	TOOTH SURF	선입1	영업담당 최균홍


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002015

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양		
품 명	M5ZR1 허브1&2단		
품 번	MHB0143-R0-60		
규 격	Φ X L		
입고LOT/타각No	VIBA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,000		526	0.526			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 670~	유효경화 HV 550기준 0.3~0.6		HV 340~440	~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 유용성	비고	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002016

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	신창정밀		
품 명	BEARING RACE (침질) 식별X		
품 번	ED-83878		
규 격	Φ81XL6 (식별 X)/ 100EA		
입고LOT/타각No			
열처리종류	침탄질화	재질	SCM415



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		415	0.083			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 513기준 0.2~0.45	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 필요없음	비고	침질/21.10이후 140원적용	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002017

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	신창정밀
품 명	BEARING RACE (침질) 식별X
품 번	ED-83878
규 격	Φ81XL6 (식별 X)/ 100EA
입고LOT/타각No	
열처리종류	침탄질화
재질	SCM415



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		415	0.083			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 513기준 0.2~0.45	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비		영업담당
필요	본품		필요없음	고	침질/21.10이후 140원적용	최균홍

선입1

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002018

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(KB)경북베벨기어
품 명	GEAR-BEVEL 49T (49T 베벨)
품 번	40188931
규 격	Φ215XL73
입고LOT/타각No	
열처리종류	침탄
재질	SCM420H



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
210		951	4.530			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 58~62	유효경화 HV 550기준 0.6~0.9	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비		영업담당
필요	대체시편		필요없음	고	포장시 필히 간지 넣을것 23년 5월 단가	김성우

선입1

TKP-812-03(REV. 1)