열처리 수주서

261002010

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VI4A		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002011

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VI4A		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002012

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)
품 번	AOB0005-R3-30
규 격	Φ160 X L30.9
입고LOT/타각No	VI3B
열처리종류	침탄
재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002013

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양
품 명	Y7T SLEEVE LOW
품 번	96862851 (TC4640)
규 격	Φ83 X L22
입고LOT/타각No	VI4A
열처리종류	침탄
재질	SCR420H2VS2



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,620		356	0.220			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 77~83	유효경화 HV 550기준 0.3~0.7	0	HRC ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 본품	포장방법 박스포장	방청유 유용성	비고	TOOTH SURF	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002014

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양
품 명	Y7T SLEEVE HIGH
품 번	25194365 (TC4645)
규 격	Φ70 X L22
입고LOT/타각No	VI4A
열처리종류	침탄
재질	SCR420H2VS2



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,800		306	0.170			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 77~83	유효경화 HV 550기준 0.3~0.7	0	HRC ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 본품	포장방법 박스포장	방청유 유용성	비고	TOOTH SURF	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002015

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	(주)동양
품 명	M5ZR1 허브1&2단
품 번	MHB0143-R0-60
규 격	Φ X L
입고LOT/타각No	VIBA
열처리종류	침탄
재질	SCR420

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,000		526	0.526			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 670~	유효경화 HV 550기준 0.3~0.6		HV 340~440	~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 유용성	비고		선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002016

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	신창정밀		
품 명	BEARING RACE (침질) 식별X		
품 번	ED-83878		
규 격	Φ81XL6 (식별 X)/ 100EA		
입고LOT/타각No			
열처리종류	침탄질화	재질	SCM415



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		415	0.083			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 513기준 0.2~0.45	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	본품		필요없음	고	침질/21.10이후 140원적용	선입1	최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261002017

수주일자	2026-10-02
납기일자	2026-10-12

업 체	신창정밀		
품 명	BEARING RACE (침질) 식별X		
품 번	ED-83878		
규 격	Φ81XL6 (식별 X)/ 100EA		
입고LOT/타각No			
열처리종류	침탄질화	재질	SCM415



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		415	0.083			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 513기준 0.2~0.45	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비			영업담당
필요	본품		필요없음	고	침질/21.10이후 140원적용	선입1	최균홍

TKP-812-03(REV. 1)