열처리 수주서

261006004

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	(주)동양
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)
품 번	AOB0005-R3-30
규 격	Φ160 X L30.9
입고LOT/타각No	VI2A
열처리종류	침탄
재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261006005

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	(주)동양
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)
품 번	AOB0005-R3-30
규 격	Φ160 X L30.9
입고LOT/타각No	VI4B
열처리종류	침탄
재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261006006

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VJAA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261006007

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VIWA		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261006008

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	(주)동양		
품 명	DN8 OUTER BOSS (일원화)		
품 번	AOB0005-R3-30		
규 격	Φ160 X L30.9		
입고LOT/타각No	VI4B		
열처리종류	침탄	재질	SCR420 HB/



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
480		566	1.180			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	HV 450~500	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서 필요	시편 대체시편	포장방법	방청유 유용성	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당 최균홍


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261006009

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	(주)동양		
품 명	TMED2 PARKING-GEAR		
품 번	APG0011-R030		
규 격	Φ167.9XL40 Φ78		
입고LOT/타각No	VJBA		
열처리종류	침탄	재질	SCr420HB



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
320		323	1.010			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.8	0	null ~	null ~	합격	

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	HV 650이상 성적서 표기 2026년 5월	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261006010

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	(주)동양		
품 명	TMED2 PARKING-GEAR		
품 번	APG0011-R030		
규 격	Φ167.9XL40 Φ78		
입고LOT/타각No	VJBB		
열처리종류	침탄	재질	SCr420HB



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
320		323	1.010			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.8	0	null ~	null ~	합격	

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	HV 650이상 성적서 표기 2026년 5월	선입1	영업담당
							최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261006011

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	(주)동양		
품 명	GEN1 PARKING-GEAR 대형		
품 번	APG0007-R0-60		
규 격	Φ167 X L39		
입고LOT/타각No	VJBB		
열처리종류	침탄	재질	SCR420HB



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
320		338	1.056			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.4~0.7	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	HV 650 이상	선입1	영업담당
필요	대체시편		유용성				최균홍

TKP-812-03(REV. 1)