열처리 수주서

261006013

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	혜성정밀
품 명	마루야마 BEVEL GEAR 20T
품 번	682763
규 격	Φ88XL53
입고LOT/타각No	
열처리종류	침탄
재질	SCM420H



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
622		317	0.510			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 58~62	유효경화 HV 550기준 0.6~1.0	0	HRB 167~229	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품			치저두께 3분의1 지점 파단 후 측정	김성우

선입1

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261006014

수주일자	2026-10-06
납기일자	2026-10-16

업 체	혜성정밀
품 명	마루야마 BEVEL GEAR 20T
품 번	682763
규 격	Φ88XL53
입고LOT/타각No	
열처리종류	침탄
재질	SCM420H



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
1,368		697	0.510			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 58~62	유효경화 HV 550기준 0.6~1.0	0	HRB 167~229	null ~	합격	쇼트SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품			치저두께 3분의1 지점 파단 후 측정	김성우

선입1

TKP-812-03(REV. 1)