열처리 수주서

261007003

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	CAMRING-SINTER "H"		
품 번	859522 CVT19 "H"		
규 격			
입고LOT/타각No	2609061-21,22		
열처리종류	QT	재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007004

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	CAMRING-SINTER "H"		
품 번	859522 CVT19 "H"		
규 격			
입고LOT/타각No	2609061-15,16		
열처리종류	QT	재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007005

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2609061-19,20
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007006

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-A/TRNS FLUID PUMP(X51R)
품 번	OP6-13E001
규 격	
입고LOT/타각No	2609066-8
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
3,000		393	0.131			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 30~45	유효경화 HV 기준	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고	25.06.04 쇼트 진행 템퍼링 190도	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007007

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	SLIDE O/PMP		
품 번	OP1-18K007(GEN6)		
규 격	Φ82		
입고LOT/타각No			
열처리종류	QT	재질	FN-0208



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
180		61	0.340			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 30~45	유효경화 HV 기준 500~700	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비		선입1	영업담당
필요	본품		필요없음	고			최균홍


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007008

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	CAMRING(MATELRIAL) _ JM10		
품 번	2E571 18250		
규 격			
입고LOT/타각No	2610011-1		
열처리종류	QT	재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
4,500		356	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~850	유효경화 HV 513기준 0.5		~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비		선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007009

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)
품 번	859523-CVT19
규 격	
입고LOT/타각No	2609043-9
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고		선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007010

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)
품 번	859523-CVT19
규 격	
입고LOT/타각No	2609043-10
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고		선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007011

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)
품 번	859523-CVT19
규 격	
입고LOT/타각No	2609043-11
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
3,070		221	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서	시편	포장방법	방청유	비		선입1	영업담당
필요	본품			고			최균홍

TKP-812-03(REV. 1)