

BSS-1000

10mm (6+4)

Full Pour System “Embedded”

Primer

BEYPRIM 20 or BEYPUR 300/320 - (Asphalt Primer)	0.25 lbs/yd ²	(0.12 kg/m ²)
BEYPRIM 30 or 60 – (Concrete Primer)	55 yd ² /gal	(17.5 m ² /L)

Base Layer

BEYPUR 280A (2-C self-leveling polyurethane – component A)	8.14 lbs/yd ²	(4.55 kg/m ²)
UNIVERSAL B (component B)	0.97 lbs/yd ²	(0.54 kg/m ²)
SBR (Fine Mesh) Rubber	2.14 lbs/yd ²	(1.25 kg/m ²)

Texture Wear Layer

BEYPUR 250A (2-C self-leveling polyurethane – component A)	3.20 lbs/yd ²	(1.76 kg/m ²)
UNIVERSAL B (component B)	0.80 lbs/yd ²	(0.44 kg/m ²)
EPDM (1-4mm) Rubber Granules	~ 7.50 lbs/yd ²	(4.10 kg/m ²)

