

BSS-300

13mm (10+4)

Sandwich System “Encapsulated”

Primer

BEYPRIM 20 or BEYPUR 300/320 - (Asphalt Primer)	0.25 lbs/yd ²	(0.12 kg/m ²)
BEYPRIM 30 or 60 – (Concrete Primer)	55 yd ² /gal	(17.5 m ² /L)

Base Mat

BEYPUR 300 or 320 (single component polyurethane binder)	3.15 lbs/yd ²	(1.70 kg/m ²)
SBR (1-4mm) Rubber Granules	15.00 lbs/yd ²	(8.00 kg/m ²)

Seal Coat

BEYPUR 200A (2-C thixotropic polyurethane – component A)	2.70 lbs/yd ²	(1.49 kg/m ²)
UNIVERSAL B (component B)	0.50 lbs/yd ²	(0.27 kg/m ²)

Encapsulated Texture Wear Layer

BEYPUR 240A (2-C Elastic Polyurethane – component A)	3.34 lbs/yd ²	(1.81 kg/m ²)
UNIVERSAL B (component B)	0.84 lbs/yd ²	(0.46 kg/m ²)
EPDM (0.5-2.0mm) Rubber Granules	~ 2.96 lbs/yd ²	(1.61 kg/m ²)

Aliphatic Coating

BEYCOAT 50W (Aliphatic water-based polyurethane coating)	~ 14 yd ² /gal	(3.05 m ² /L)
--	---------------------------	--------------------------

BSS-300 is IAAF Certified (S-10-0105)

