

BSS-300

14mm (10+4)

Sandwich System “Embedded”

Primer

BEYPRIM 20 or BEYPUR 300/320 - (Asphalt Primer)	0.25 lbs/yd ²	(0.12 kg/m ²)
BEYPRIM 30 or 60 – (Concrete Primer)	55 yd ² /gal	(17.5 m ² /L)

Base Mat

BEYPUR 300 or 320 (single component polyurethane binder)	3.15 lbs/yd ²	(1.70 kg/m ²)
SBR (1-4mm) Rubber Granules	15.00 lbs/yd ²	(8.00 kg/m ²)

Seal Coat

BEYPUR 200A (2-C thixotropic polyurethane – component A)	2.70 lbs/yd ²	(1.49 kg/m ²)
UNIVERSAL B (component B)	0.50 lbs/yd ²	(0.27 kg/m ²)

Texture Wear Layer

BEYPUR 250A (2-C self-leveling polyurethane – component A)	3.20 lbs/yd ²	(1.76 kg/m ²)
UNIVERSAL B (component B)	0.80 lbs/yd ²	(0.44 kg/m ²)
EPDM (1-4mm) Rubber Granules	~ 7.50 lbs/yd ²	(4.10 kg/m ²)

BSS-300 is IAAF Certified (S-04-0046)

