

BSS-200

13mm (10+3 mm)

Base Mat/Seal Coat/Structural Spray

Primer

BEYPRIM 20 or BEYPUR 300/320 - (Asphalt Primer)	0.25 lbs/yd ²	(0.13 kg/m ²)
BEYPRIM 30 or 60 – (Concrete Primer)	55 yd ² /gal	(17.5 m ² /L)

Base Mat

BEYPUR 300 or 320 (single component polyurethane binder)	3.15 lbs/yd ²	(1.63 kg/m ²)
SBR (1-4mm) Rubber Granules	15.00 lbs/yd ²	(8.15 kg/m ²)

Seal Coat

BEYPUR 200A (2-C thixotropic polyurethane – component A)	2.70 lbs/yd ²	(1.46 kg/m ²)
UNIVERSAL B (component B)	0.50 lbs/yd ²	(0.27 kg/m ²)

Structural Spray

BEYPUR 100 (single component polyurethane spray coating)	2.04 lbs/yd ²	(1.11 kg/m ²)
EPDM (0.5-1.5mm) or (0.5-2.0mm) Rubber Granules	1.21 lbs/yd ²	(0.66 kg/m ²)

Or

BEYPUR 160 (waterborne polyurethane spray coating)	2.37 lbs/yd ²	(1.28 kg/m ²)
EPDM (0.5-1.5mm) or (0.5-2.0mm) Rubber Granules	1.28 lbs/yd ²	(0.70 kg/m ²)

BSS-200 is World Athletic Certified (S-10-0108)

