

Пароизоляционная самоклеящаяся металлизированная лента

Описание

Лента представляет собой композиционный материал на основе бутилкаучука, экструдированный в виде полосы на основу из прочной металлизированной плёнки. Клеевой слой защищен антиадгезионной бумагой. Лента поставляется в руликах.

Область применения

Пароизоляционная металлизированная лента «EUROBAND ЛБА» предназначена для герметизации различных стыков и примыканий при ремонте и строительстве зданий и сооружений:

- герметизации элементов на плоских и скатных кровлях;
- герметизации монтажных швов зимних садов, зенитных фонарей и фасадных конструкций (наносится на стык под прижимной профиль (планку));
- герметизации примыканий и стыков светопрозрачных конструкций к проемам зданий, в т.ч. под подоконником;
- герметизации стыков сэндвич-панелей;
- герметизации соединений узлов систем вентиляции;
- герметизации и устранении протечек у металлических и пластиковых фургонов автомобилей;
- герметизации дверных проемов.

Рекомендуется использовать для внутренней пароизоляции монтажного шва под подоконником, на стыках алюминиевых конструкций и т.д. Лента ЛБА обеспечивает защиту монтажного шва от ветра и проникновения воды в любом виде.

Преимущества продукта

- химически нейтрален;
- высокие паро-гидроизоляционные свойства;
- простота монтажа при использовании;

EUROBAND ЛБА 45 x 1,2 x 15

45 - ширина пароизоляционного слоя, мм

1,2 - толщина ленты, мм

15 - количество ленты в рулоне, м



Рекомендации по применению

- очистить монтажную поверхность от грязи, строительного мусора, обезжирить;
- осыпающиеся поверхности обработать проникающими связывающими составами. При необходимости произвести подготовку (выравнивание) четвертей и внутренних откосов;
- стыковать ленту необходимо внахлест, с перехлестом 50-100 мм;
- соединение ленты с герметизируемыми поверхностями должно быть плотным, без отслоений, складок и вздутий.

Технические характеристики

Сопротивление паропроницанию, м ² ·ч·Па/мг, не менее	40,0
Температура эксплуатации	от -35 до +70 С°
Прочность сцепления с основанием при отслаивании, Н/см	не менее 3,0