5.4.3 操作

在GB/T 2918规定的标准状态下，测定试样的质量及表面积。在60 ℃±1 ℃的温度下，将试样在表7规定的试验液中浸渍8 h，然后用流动水冲洗大约5 s。用干布擦干，放置在称量瓶中测定其质量。在蒸馏水中浸渍过的试样不用水洗。

试验结果按公式（2）分别计算出各种试验液所使用的各2个试样在表面积不变的情况下的质量变化，取其平均值。

$$耐腐蚀性=\frac{M_2-M_1}{A} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

式中：

M_1——浸渍前的质量的数值，单位为毫克（mg）；

M_2——浸渍后的质量的数值，单位为毫克（mg）；

A——试验片试验前的全部表面积的数值，单位为平方厘米（cm^2）。

6 检验规则

6.1 检验分类与项目

6.1.1 产品检验分为出厂检验和型式检验，检验项目见表8。

表8 出厂检验和型式检验项目

要求的条文和名称		对应的试验方法条文	出厂检验	型式检验
4.1 外观		5.1 外观检查	√	√
4.2 尺寸		5.2 尺寸检查	√	√
4.3 性能	拉伸强度	5.3.2 拉伸强度试验		√
	维卡软化温度	5.3.3 维卡软化温度试验		√
	线热收缩率	5.3.4 线热收缩率试验		√
	化学性能(耐腐蚀性)	5.4 化学性能(耐腐蚀性)试验		√

6.1.2 出厂检验项目为外观质量（4.1）、尺寸及偏差（4.2）。抽样按批进行，每批随机检验2处。

6.1.3 型式检验项目为全部检验项目（4.1～4.3）。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次检验，一般两年进行一次检验；

d) 产品长期停产后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出型式检验的要求时；

g) 用户提出进行型式检验的要求时。

6.2 组批规则及判定

6.2.1 批量

以同一材料成分、相同工艺以及同一班生产出的制品为一批。