### Introduction

LG MMA(㈜는 자사의 고유한 중합 기술은 기반으로 다양한 Beads 제품은 생산하고 있습니다. BA123은 100% 고체 아크릴 bead resin으로 콘크리트, 금속, 및 플라스틱 등의 표면 보호용 코딩, 잉크용으로 고안된 저점도 제품입니다. BA123은 적절한 용매에 녹이는 경우, 신속히 자연 건조되어 바닥 면과 색은 보호하는 투명한 필름은 형성할 수 있습니다. 아크릴 bead resin BA123은 concrete floor, ABS, Polystyrene coating, gravure inks 용도 및 일반 용도에 적합한 제품입니다.

# Typical Application

□ Concrete sealer

☐ Traffic paint

☐ Gravure printing inks

☐ Protective coating for plastics

☐ General metal protective and decorative coatings

## Physical Properties

Appearance	Powder
Solid content, mass %	100
Molecular weight (Mw, ave.)	60,000
Density @ 25℃, kg/lilter	1.11
Brookfield viscosity at 23℃, cPs (40% solution in MEK)	140
Glass transition temperature (℃)	60
Acid value (mg KOH/g)	3.5

REMARKS: The listed values should be used for reference purpose only.



# BA123 100% Solid Grade Thermoplastic Acrylic Resin

## Resins Viscosity in Various Solvents

Grade	Alcohol			Ester		Hydrocarbon		Ketone		
	Methanol	Ethanol	IPA	Butanol	Ethyl Acetate	Ethyl Acetate	Toluene	Xylene	Acetone	MEK
BA030	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	10030	105 <sup>30</sup>	700	170 <sup>30</sup>	250	260
BA122	Insoluble	Insoluble	Insoluble	P.S.	290	410	310	480	150	140
BA123	Insoluble	Insoluble	Insoluble	P.S.	300	410	350	555	150	140
BA140	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	170 <sup>30</sup>	2,340	2,300	75 <sup>20</sup>	490	610
BA141	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	10030	1,150	830	1,400	360	350
BA410	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	315	445	340	600	160	160
BA525	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	20030	28030	130 <sup>20</sup>	P.S.	970	1,050
BA531	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	770 <sup>30</sup>	80 <sup>20</sup>	8,500	9020	7,280	6,600
BA611	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	110 <sup>30</sup>	1,600	1,070	50 <sup>20</sup>	530	520
BA720	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	270 <sup>30</sup>	44030	2,430	65 <sup>20</sup>	155 <sup>30</sup>	2,130
BN720	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	22030	38030	2,300	63 <sup>20</sup>	140 <sup>30</sup>	1,780

- Values are Brookfield viscosity (cP), at 23°C of a 40% solids solution, except as noted.
- Superscript indicates % solids.
- I.S.: Insoluble / P.S.: Partially soluble (Test Method: Solubility 20wt% resin at room temperature)

### Safe Handling Information

제품의 취급 및 환전안경에 관한 정보는 LG MMA㈜에서 제공하는 묻질 안전 보건 자료(MSDS)를 참고하여 주시길 바랍니다.

#### **Contact**

서울시 영등포구 국제금융토 10 국제금융빌딩(One IFC) 27층

TEL: (02)6930-3886/ Fax: (02)6930-3802

www.lgmma.com

