BA030 100% Solid Grade Thermoplastic Acrylic Resin

Introduction

LG MMA㈜는 자사의 고유한 중합 기술은 기반으로 다양한 Beads 제품은 생산하고 있습니다. BA030은 매우 soft한 100% 고체 아크릴 bead resin으로 우수한 투명성, 내구성, 유연성은 보여줍니다.

Soft한 수지가 필요한 일반적 용도에 가소제처럼 사용 가능합니다. BA030은 adhesive, concrete wall 및 일반 용도에 적합한 제품입니다.

☐ Concrete sealer

□ Paint

☐ Gravure inks

□ Protective coating for plastics

Physical Properties

| Appearance | Powder |
|---|--------|
| Solid content, mass % | 100 |
| Molecular weight (Mw, ave.) | 80,000 |
| Density @ 25℃, kg/lilter | 1.20 |
| Brookfield viscosity at 23℃, cPs (40% solution in MEK) | 260 |
| Glass transition temperature (℃) | 38 |
| Acid value (mg KOH/g) | 2 |

REMARKS: The listed values should be used for reference purpose only.



Resins Viscosity in Various Solvents

| Grade | Alcohol | | | Ester | | Hydrocarbon | | Ketone | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | Methanol | Ethanol | IPA | Butanol | Ethyl Acetate | Ethyl Acetate | Toluene | Xylene | Acetone | MEK |
| BA030 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble | 100 ³⁰ | 105 ³⁰ | 700 | 170 ³⁰ | 250 | 260 |
| BA122 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | P.S. | 290 | 410 | 310 | 480 | 150 | 140 |
| BA123 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | P.S. | 300 | 410 | 350 | 555 | 150 | 140 |
| BA140 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble | 170 ³⁰ | 2,340 | 2,300 | 75 ²⁰ | 490 | 610 |
| BA141 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble | 100 ³⁰ | 1,150 | 830 | 1,400 | 360 | 350 |
| BA410 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble | 315 | 445 | 340 | 600 | 160 | 160 |
| BA525 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble | 20030 | 28030 | 130 ²⁰ | P.S. | 970 | 1,050 |
| BA531 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble | 770 ³⁰ | 80 ²⁰ | 8,500 | 9020 | 7,280 | 6,600 |
| BA611 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble | 110 ³⁰ | 1,600 | 1,070 | 50 ²⁰ | 530 | 520 |
| BA720 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble | 270 ³⁰ | 44030 | 2,430 | 65 ²⁰ | 155 ³⁰ | 2,130 |
| BN720 | Insoluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble | 22030 | 38030 | 2,300 | 63 ²⁰ | 140 ³⁰ | 1,780 |

- Values are Brookfield viscosity (cP), at 23°C of a 40% solids solution, except as noted.
- Superscript indicates % solids.
- I.S.: Insoluble / P.S.: Partially soluble (Test Method: Solubility 20wt% resin at room temperature)

Safe Handling Information

제품의 취급 및 환전안경에 관한 정보는 LG MMA㈜에서 제공하는 묻질 안전 보건 자료(MSDS)를 참고하여 주시길 바랍니다.

Contact

서울시 영등포구 국제금융토 10 국제금융빌딩(One IFC) 27층

TEL: (02)6930-3886/ Fax: (02)6930-3802

www.lgmma.com

