溧阳金利宝胶粘制品有限公司

KINGLABELADHESIVE PRODUCTS CO.,LTD (LIYANG)					SPECIFICATION		
					编 号:	B-013-007	
品 名 ARTICLE NAME	50 番白色特 多龙标纸自 动贴标用		HTL	W50	英文名 称 ENGLISH NAME	50μ POLYESTER WHITE FOR AUTO-STICKER	
产品结构	<u> </u>		////	/////		SURFACE MATERIAL	
PRODUCTION	☆ ☆	* * * * *	☆ ☆ ☆	7 ☆ ☆ ☆ ☆ □		SYNTHETIC RESIN	
CONSTRUCTION	/////////		<u> </u>	<u>/////</u> _		LINER	
面 材							
SURFACE	T174		底 纸	底 纸 LINER		SP-FCRPW80	
MATERIAL							
材料名称	聚酯膜		材料	-名称	格拉辛离型纸		
ARTICLE NAME	POLYESTER FILM		ARTICL	E NAME	GLASSINE RELEASE PAPER		
厚度 (mm)	0.050±0.005		厚度	厚度 (mm) THICKNESS 0.066±0.008		0.066+0.008	
THICKNESS			THIC			0.000±0.000	
基重(g/m²)	70±5		基重	基重(g/m²)		80±5	
BASIC WEIGHT				BASIC WEIGHT			
颜色	白色			颜色		白色	
COLOR	WHITE			COLOR		WHITE	
平滑度	GOOD			平滑度		GOOD	
SMOOTHNESS 印刷性				SMOOTHNESS 斩性			
PRINT ABILITY	GOOD			DIE CUTTING G		GOOD	
粘 胶 PRESSURE SENSITIVE							
ADHESIVE				F06			
胶系 压克		克力系	剥	剥离力(gf/inch)		10±6	
ADHESIVE	ADHESIVE ACRYLIC		REI	RELEASE FORCE			
上胶厚度 (mm)	0.026±0.003		(1	保持力 (hr/kg×inch)		8 ↑	
THICKNESS	0.020±0.000			HOLDING POWER		0 1	
上胶量 (g/m²)	26±3			耐候性 WEATHER		GOOD	
DRY COATING WEIGHT							
加热减量(WT%)				RESISTANCE 适用温度(℃)			
SOVLENT RETENTION	1.0 ↓			で用温及(C) TEMPERATURE RANGE		5~125	
初期力(NO/BALL)	4~10			耐溶剂 SOLVENT RESISTANCE		COOD	
INITIAL TACK			SOLVE			GOOD	
粘着力(kgf/inch)				The state of the s			
180° PEELADHESIVE	0	.6~1.8		文書專用章 少 如 (Tel:0519-87962988) 如			
备注:	以上诸项技术资料乃本公司采用公认可靠之检验。 法 第 8 次检验所得要协会提上为确保正确选择与使用本公司之产品,请您基于欲使用之对象, 先, 生使肝白的与茎性产痒尽了解与试用,或通知本公司,以便为您更进一步说明与服务.						
REMARK:	THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY.WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTEE THOSE PROPERTIES AND CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN,KINDLY STUDY YOUR PURPOSE AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN RESPONSIBILITY.						
版本号	第 1 版	修订日期	8/	8/5/2010		第0次	