Química Color
Dispersiones - Pigmentos - Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

DISPERSIÓN ACUOSA

Negro GF

Microdispersión acuosa de negro de humo de baja tixotropía al 35 %, humectada con naftalensulfonatos de sodio y tensioactivos de bajo poder espumígeno.

IDENTIFICACIÓN

Pigmento base	**Negro de humo**	Color Index	**Pigment Black 7**
C.I. N°	**77266**	CAS N° (pigmento)	**1333-86-4**
Clase	**Carbono**		

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	**Líquido de mediana viscosidad**
Sólidos de pigmento	**35 %**
Sólidos totales	**68 – 70 %**
pH (al 10 %)	**7 – 8**
Peso específico	**1,10 – 1,25 g/cm³**
Viscosidad Ford N° 4	**30 – 45 s**
Solubilidad en agua	**Dispersable en medio acuoso**
Punto de fusión / ablandamiento	**> 225 °C**
Temperatura de descomposición	**> 265 °C**

SOLIDECES Y RESISTENCIAS

Solidez a la luz (1-8)	**8**
Migración	**Ninguna**

APLICACIONES

- Entonado de pinturas al látex y base agua
- Tintas acuosas y flexográficas
- Estampación textil y pintura artística
- Encapado de papel

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase original cerrado. Evitar el derramamiento; no es inflamable ni tóxico al contacto**
Protección personal	**Guantes de PVC para el manipuleo de baldes**
Derrames	**Recoger la microdispersión y lavar con agua**
Presentación	**Envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638