Química Color
Dispersiones - Pigmentos - Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

DISPERSIÓN EN VASELINA

Rojo VSL FGR

Microdispersión pigmentaria de Pigmento Rojo 112 en vaselina, al 30 % de sólidos de pigmento. Sistema emulsionante no iónico y glicoles como agentes humectantes.

IDENTIFICACIÓN

Pigmento base	**Pigmento Rojo 112**	Color Index	**Pigment Red 112**
C.I. N°	**12370**	CAS N° (pigmento)	**6535-46-2**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	**Líquido de mediana viscosidad**
Sólidos de pigmento	**30 %**
Sólidos totales	**37 – 45 %**
Peso específico	**0,95 – 1,05 g/cm³**
Viscosidad Ford N° 4	**72 – 83 s**
Solubilidad en agua	**Insoluble**
Punto de fusión / ablandamiento	**> 245 °C**
Temperatura de descomposición	**> 270 °C**
Punto de ebullición	**> 110 °C (componente sólido)**

SOLIDECES Y RESISTENCIAS

Solidez a la luz (1-8)	**7**
Migración	**Ninguna**

APLICACIONES

- Coloración de vaselinas, ceras y parafinas
- Velas y productos cosméticos no faciales
- Grasas y lubricantes

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase original cerrado. Evitar el derramamiento; no es inflamable ni tóxico al contacto**
Protección personal	**Guantes de PVC para el manipuleo de baldes**
Derrames	**Recoger la microdispersión y lavar con agua**
Presentación	**Envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638