Química Color
Dispersiones · Pigmentos · Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

DISPERSIÓN ACUOSA

Dispersiones Fluorescentes

Dispersiones de pigmentos fluorescentes en pasta, disponibles en amarillo, naranja, rosa, verde y violeta.

IDENTIFICACIÓN

Pigmento base	**Pigmentos fluorescentes (condensado aminotriazina-formaldehído con colorantes orgánicos)**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	**Líquido de mediana viscosidad**
Sólidos de pigmento	**29 – 32 %**
pH (al 10 %)	**6 – 9**
Peso específico	**1,03 – 1,10 g/cm³**
Solubilidad en agua	**Dispersable en medio acuoso**
Temperatura de descomposición	**190 °C**

SOLIDECES Y RESISTENCIAS

Viscosidad Brookfield	**7.600 – 14.000 cP (RVT sp 7, 50 rpm)**
Migración	**Ninguna**

APLICACIONES

- Pinturas y tintas fluorescentes base agua
- Estampación textil
- Artículos de librería y manualidades

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase original cerrado. Evitar el derramamiento; no es inflamable ni tóxico al contacto**
Protección personal	**Guantes de PVC para el manipuleo de baldes**
Derrames	**Recoger la microdispersión y lavar con agua**
Presentación	**Envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638