Química Color
Dispersiones - Pigmentos - Colorantes

# FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

PIGMENTO

# Pigmento Rojo 2

Pigmento orgánico rojo en polvo.

## IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color Index | **Pigment Red 2** | C.I. N° | **12310** |
| CAS N° | **6041-94-7** | Clase química | **Monoazoico (naftol AS)** |

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| | |
|---|---|
| Estado físico | **Polvo rojo** |
| Sólidos de pigmento | **100 %** |
| pH (dispersión al 10 %) | **6,5** |
| Peso específico | **1,50 – 1,55 g/cm³** |
| Absorción de aceite | **≤ 60** |
| Punto de fusión / ablandamiento | **> 260 °C** |
| Temperatura de descomposición | **> 200 °C** |

## SOLIDECES Y RESISTENCIAS

| | |
|---|---|
| Solidez a la luz (1-8) | **5** |
| Estabilidad al calor | **140 °C** |
| Resistencia al agua (1-5) | **4 – 5** |
| Aceite de linaza (1-5) | **1 – 2** |
| Ácidos (1-5) | **5** |
| Álcalis (1-5) | **1 – 2** |
| Migración | **Ninguna** |

## APLICACIONES

- Tintas base solvente y base agua
- Pinturas base agua
- Plásticos y caucho
- Artículos de librería y recubrimientos de impresión

## MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

| | |
|---|---|
| Almacenamiento | **Envase cerrado, lugar seco. Evitar el derramamiento; no es inflamable ni tóxico al contacto** |
| Protección personal | **Guantes de PVC; barbijo para polvos en el manipuleo** |
| Derrames | **Recoger el polvo con material absorbente y lavar luego con agua** |
| Presentación | **Envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg** |

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.


Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638