Química Color
Dispersiones · Pigmentos · Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

DISPERSIÓN ACUOSA | SKU DA-AZU-01

Azul B

Microdispersión pigmentaria de Pigmento Azul 15:0 (ftalocianina) en medio acuoso, al 50 % de sólidos de pigmento. Sistema emulsionante no iónico y glicoles como agentes humectantes.

IDENTIFICACIÓN

Pigmento base	**Pigmento Azul 15:0 (ftalocianina)**	Color Index	**Pigment Blue 15:0**
C.I. N°	**74160**	CAS N° (pigmento)	**147-14-8**
Clase	**Ftalocianina**		

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	**Líquido de mediana viscosidad**
Sólidos de pigmento	**50 %**
Sólidos totales	**57 – 65 %**
pH (al 10 %)	**7,5**
Peso específico	**1,50 – 1,80 g/cm³**
Viscosidad Ford N° 4	**55 – 65 s**
Solubilidad en agua	**Dispersable en medio acuoso**
Punto de fusión / ablandamiento	**> 260 °C**
Temperatura de descomposición	**> 280 °C**

SOLIDECES Y RESISTENCIAS

Solidez a la luz (1-8)	**5**
Migración	**Ninguna**

APLICACIONES

- Entonado de pinturas al látex y base agua
- Tintas acuosas y flexográficas
- Estampación textil y pintura artística
- Encapado de papel

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase original cerrado. Evitar el derramamiento; no es inflamable ni tóxico al contacto**
Protección personal	**Guantes de PVC para el manipuleo de baldes**
Derrames	**Recoger la microdispersión y lavar con agua**
Presentación y SKU	**1 kg: DA-AZU-01-01 · 5 kg: DA-AZU-01-05 · 25 kg: DA-AZU-01-25**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638