Química Color
Dispersiones · Pigmentos · Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

DISPERSIÓN ACUOSA | SKU DA-AZU-03

Azul Marino KR

Pasta pigmentaria acuosa de azul ftalocianina estabilizado y entonado, de excelente solidez a la luz y a la intemperie.

IDENTIFICACIÓN

Pigmento base	**Azul ftalocianina estabilizado y entonado**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	**Líquido de mediana viscosidad**
Sólidos de pigmento	**50 %**
pH (al 10 %)	**7,7**
Peso específico	**1,28 g/ml**
Solubilidad en agua	**Dispersable en medio acuoso**

SOLIDECES Y RESISTENCIAS

Solidez a la luz (1-8)	**8**
Intemperie 12 meses (1-5)	**5**
Álcalis (1-5)	**5**
Ácidos (1-5)	**5**
Migración	**Ninguna**

APLICACIONES

- Entonado de pinturas al látex y base agua
- Tintas acuosas y flexográficas
- Estampación textil y pintura artística
- Encapado de papel
- Industria jabonera

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase original cerrado. Evitar el derramamiento; no es inflamable ni tóxico al contacto**
Protección personal	**Guantes de PVC para el manipuleo de baldes**
Derrames	**Recoger la microdispersión y lavar con agua**
Presentación y SKU	**1 kg: DA-AZU-03-01 · 5 kg: DA-AZU-03-05 · 25 kg: DA-AZU-03-25**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638