Química Color
Dispersiones · Pigmentos · Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

DISPERSIÓN EN DOP | SKU DP-ROJ-01

Rojo Displast 1647

Dispersión del Rojo Proplast 1092 al 35 % en plastificante DOP (dioctilftalato), en pasta.

IDENTIFICACIÓN

Pigmento base	**Rojo Proplast 1092 (Pigmento Rojo 48:2)**	Color Index	**Pigment Red 48:2**
C.I. N°	**15865:2**	CAS N° (pigmento)	**7023-61-2**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	**Pasta**
Sólidos de pigmento	**35 %**
pH (al 10 %)	**6,5**
Peso específico	**1,50 – 1,80 g/cm³**
Solubilidad en agua	**Dispersable en medio solvente**
Punto de fusión / ablandamiento	**> 200 °C**
Temperatura de descomposición	**> 220 °C**

SOLIDECES Y RESISTENCIAS

Solidez a la luz (1-8)	**6**
Migración	**Ninguna**

APLICACIONES

- Plastisoles y PVC flexible
- Recubrimientos y artículos de vinilo

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase original cerrado. Evitar el derramamiento; no es inflamable ni tóxico al contacto**
Protección personal	**Guantes de PVC para el manipuleo de baldes**
Derrames	**Recoger la microdispersión y lavar con agua**
Presentación y SKU	**1 kg: DP-ROJ-01-01 · 5 kg: DP-ROJ-01-05 · 25 kg: DP-ROJ-01-25**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638