Química Color
Dispersiones · Pigmentos · Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

PIGMENTO PERLADO | SKU PP-100

Perlado KC-100

Pigmento perlado de efecto plata, a base de mica recubierta con dióxido de titanio. Granulometría 10 – 60 µm.

IDENTIFICACIÓN

Tipo	**Pigmento de efecto (nacarado)**	Tono	**Plata**
Granulometría	**10 – 60 µm**	Mica (CAS 12001-26-2)	**70 – 74 %**
Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)	**26 – 30 %**		

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	**Polvo**
pH (suspensión acuosa 4 %)	**6,0 – 9,0**
Densidad aprox.	**2,9 – 3,0 g/cm³**
Absorción de aceite	**≤ 90 g/100 g**
Densidad aparente	**10 – 30 g/100 cm³**

CONTROL DE CALIDAD

Partículas en rango	**≥ 93 %**
Metales pesados	**As < 2 · Cd < 5 · Hg < 3 · Cr < 5 · Pb < 5 · Ba < 5 · Sb < 2 · Se < 2 ppm**

APLICACIONES

- Pinturas decorativas, artísticas y automotrices
- Tintas de impresión y serigrafía
- Plásticos y masterbatch
- Recubrimientos, papel y manualidades

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase cerrado, en lugar fresco y seco**
Protección personal	**Guantes, anteojos de seguridad y barbijo para polvos**
Derrames	**Recoger en seco evitando levantar polvo**
Presentación y SKU	**1 kg: PP-100-01 · 5 kg: PP-100-05 · 25 kg: PP-100-25**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638