Química Color
Dispersiones · Pigmentos · Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

PIGMENTO PERLADO | SKU PP-300

Perlado KC-300

Pigmento perlado de efecto oro, a base de mica recubierta con dióxido de titanio y óxido de hierro. Granulometría 10 – 60 µm.

IDENTIFICACIÓN

Tipo	**Pigmento de efecto (nacarado)**	Tono	**Oro**
Granulometría	**10 – 60 µm**	Mica (CAS 12001-26-2)	**57 – 64 %**
Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)	**35 – 39 %**	Óxido de hierro Fe_2O_3 (CAS 1309-37-1)	**1 – 4 %**
Óxido de estaño SnO_2 (CAS 18282-10-5)	**< 1 %**		

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	**Polvo**
pH (suspensión acuosa 4 %)	**6,0 – 9,0**
Densidad aprox.	**3,1 – 3,2 g/cm³**
Absorción de aceite	**55 – 65 g/100 g**
Densidad aparente	**24 – 28 g/100 cm³**

CONTROL DE CALIDAD

Partículas en rango	**≥ 93 %**
Metales pesados	**As < 2 · Cd < 5 · Hg < 3 · Cr < 5 · Pb < 5 · Ba < 5 · Sb < 2 · Se < 2 ppm**

APLICACIONES

- Pinturas decorativas, artísticas y automotrices
- Tintas de impresión y serigrafía
- Plásticos y masterbatch
- Recubrimientos, papel y manualidades

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase cerrado, en lugar fresco y seco**
Protección personal	**Guantes, anteojos de seguridad y barbijo para polvos**
Derrames	**Recoger en seco evitando levantar polvo**
Presentación y SKU	**1 kg: PP-300-01 · 5 kg: PP-300-05 · 25 kg: PP-300-25**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638